

Liant polyuréthane entièrement aliphatique spécialement formulé pour l'application de



EAN-Code
6150601580549

La Description

- Méthode d'application d'un moquette de pierre sur la surface du sous-plancher
- Technique et méthode d'application du système de sol 100% drainant
- Nos systèmes d'application de tapis de pierre deviennent un revêtement de plus en plus populaire sur la surface du sol pour une méthode perméable à l'eau

Données Techniques

Délai d'utilisation : ± 30 minutes (20 °C)

Temps de séchage au toucher : ± 6 heures (25 °C)

Temps de séchage : 12 heures (25 °C)

Praticable après : 24 heures

La température de service : (-40 °C) - (+80 °C)

Type d'emballage 20kg

Description de la palette

20kg	30pcs X 20kg	Total 600kg
------	--------------	-------------

Caractéristiques et Avantages

- Un composant
- À base de polyuréthane
- Jaune foncé
- Durcissement rapide
- Application facile
- Excellente résistance aux intempéries
- Haute résistance à la corrosion du sol
- Excellente résistance thermique, le produit ne devient jamais mou. maximum température de service 80 °C, température de choc maximale 200 °C.
- Résistance au froid : Le film reste élastique même jusqu'à -40 °C
- Excellentes propriétés mécaniques
- Bonne résistance chimique

Zone D'application

- Pour un système 100% Drainfloor
- Trafic piéton
- Sentiers pédestres
- Pistes cyclablesTrafic humain intense
- Parkings et garages
- Beaucoup de circulation automobile
- Beaucoup de circulation automobile
- Vérandas et balcons
- Zones de loisirs en plein air
- Aires de stationnement

Consommation

- Consommation 6% Poids de la granulés secs.
- Le rapport exact dépend de la teneur en poussière des granulés.

Procédure D'application

- Avec les produits ANILO, dans les applications de jardin, s'il n'y a pas de béton sur le sous-plancher, en moquette de pierre peut être appliqué sur la surface du sol.
- Dans un tel projet, le sol doit être bien compacté et pressé.
- Appliquer des granulés de quartz naturel directement sur la surface du sol avec le liant ANILO SUBFLOOR 1K en une épaisseur de couche d'environ 3 cm.
- Pour créer une application finale d'une épaisseur de couche de 10 mm, mélangez le liant GardenDEC 1K avec des granulés de marbre.
- Même s'il pleut beaucoup, aucune flaque d'eau ne se forme à la surface.